



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Resistencias químicas del PVC

REFERENCIAS:
R= RESISTENTE - NR= NO RESISTENTE

REACTIVO	TEMP. 20 °C	REACTIVO	TEMP. 20 °C
Aceites y grasas	R	Acido fórmico	R
Aceite de oliva	R	Acido fosfórico 10%	R
Aceite de soja	R	Acido fosfórico 85%	R
Aceite de maíz	NR	Acido glicólico	R
Acetaldehído	NR	Acidos grasos	R
Acetato de amila	NR	Acido hipocloroso	R
Acetato de butilo	R	Acido láctico	R
Acetato de plomo	NR	Acido maléico	R
Acetato de etilo	R	Acido metilsulfúrico	R
Acetato de sodio	NR	Acido nicotínico	R
Acetona	R	Acido nítrico 10%	R
Acido acético 10%	R	Acido nítrico 68%	R
Acido acético glacial	R	Acido nítrico anhidro	NR
Acido arcénico 80%	R	Acido oleico	R
Acido benzoico	NR	Acido oxálico	R
Acido bórico	R	Acido palmítico	R
Acido brómico 20%	R	Acido perclórico 10%	R
Acido butílico	R	Acido perclórico 70%	R
Acido bromhídrico	R	Acido pícrico	R
Acido carbónico	R	Acido silícico	R
Acido cítrico	R	Acido sulfúrico 3%	R
Acido clórico 20%	R	Acido sulfúrico 30%	R
Acido clorhíd. 10% (muriático)	R	Acido sulfúrico 80%	R
Acido clorhídrico 35%	R	Acido sulfúrico 94%	R
Acido clorosulfónico	R	Acido sulfuroso	R
Acido cresílico 50%	R	Acido tartárico	R
Acido crómico 10%	R	Acrilato de etilo	NR
Acido diglicólico	R	Agua de bromo	R
Acido esteárico	R	Agua de mar	R
Acido fluorhídrico 40%	R	Agua de cloro	R
Acido fluorosilícico	R	Agua destilada	R



www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM